TITANXYL COLOR SATINADO 'LASUR AL AGUA'

Interiores - Exteriores.

Código de producto : 04M

Descripción

Tratamiento ideal para la protección de la madera. Repele el agua, rápido secado y gran resistencia a la intemperie y a la acción destructora de los rayos solares.
Colores entremezclables y transparentes que permiten ver el aspecto natural de la madera y resaltan su belleza.
Por su estructura microporosa, deja transpirar el vapor de agua del interior de la madera, regulando su humedad y evitando que se cuartee y se escame. El mantenimiento no precisa de lijado.

Campos Aplicación

Interiores y Exteriores: Proporciona un gran efecto decorativo y protector a: ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos y en general a toda clase de estructuras de madera, carpintería de taller, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica Acrílica
Acabado	Satinado
Color (UNE 48073)	Incoloro y gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,02 - 1,06 Kg/l
Rendimiento	12 - 16 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	12 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Limpieza de utensilios	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	21 - 25 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV□s 28g/l
Presentación	4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Aplicar sin diluir, siguiendo las vetas de la madera. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar que se impregne totalmente.
Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.
El incoloro sin capas de color debajo, es indicado sólo en interiores o en exteriores protegidos de la intemperie.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Madera nueva: si es necesaria protección fungicida o insecticida aplicar previamente ***Titanxyl Protección Total 3***.
Interiores: aplicar 2 capas de ***Titanxyl Color Satinado Lasur al Agua***.
Exteriores: aplicar una capa de ***Titanxyl Lasur Fondo al Agua*** y 2 capas de ***Titanxyl Color Satinado Lasur al Agua***.
Madera vieja no barnizada: es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando o cepillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como madera nueva.
Madera tratada con lasur: eliminar el polvo y aplicar ***Titanxyl Color Satinado Lasur al Agua***. Si se aplica otra capa del color dado anteriormente, se obtienen tonos de color más intensos. Efectuar el mantenimiento cuando se empiece a ver la madera desnuda, por efectos del desgaste autocontrolado del Titanxyl.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Madera barnizada: eliminar por completo con ***Quitapinturas Plus TITAN*** las capas existentes y proceder como en madera nueva.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-01
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com